

Unipanel verfvoorschriften

Unipanel kan uitstekend geschilderd worden, onder meer met de voorgeschreven acryl verven. Omdat de kleur van grote invloed is op de opwarming van het paneel, schrijven wij voor om gebruik te maken van kleuren met een minimale lichtreflectie van meer dan 55%. Dit zijn overwegend lichtere kleuren (klasse I of II). Informeer eventueel bij uw verfleverancier.

Teknos B.V.

Hendrik ter Kuilestraat 181, 7547 SK Enschede, NL

Referentie VTA6960

Voorbehandeling: Panelen reinigen, licht opschuren en ontstoffen;

Afwerking: Geheel afwerken met 2 lagen **DRYWOOD NOVA SG/ GL** in een natte laagdikte van 100 - 120 micron per laag;

Garantie: 10 jaar systeemgarantie;

Voorwaarden: [Bekijk hier de voorwaarden/VTA6960](#)

Verkrijgbaarheid: Online te bestellen op www.teknos.com

SPS b.v.

Postbus 39, 5201 AA 's-Hertogenbosch, NL

Referentie 15-020-TAVO-VTA

Voorbehandeling: Panelen reinigen, grondig machinaal schuren en stofvrij maken;

Afwerking: Gronden met [SPS Primer LS](#), aflakken met [SPS System](#) of [High Gloss SB](#)

Voorwaarden: [Bekijk hier de voorwaarden](#);

Verkrijgbaarheid: Voor verkoopadressen zie spsbv.com

PPG / Sigma

Amsterdamseweg 14, 1422 AD, Uithoorn, NL

Referentie TA-326053

Voorbehandeling: Reinigen en ontvetten en machinaal schuren met Scotch-Brite;

Afwerking: Gronden met Sigma Multiprimer Aqua en aflakken met Sigma Torno Semi-gloss of Sigma Torno Satin

Voorwaarden: [Bekijk hier de voorwaarden](#) / [Bekijk hier het technisch advies](#)

Verkrijgbaarheid: Zie www.sigma.nl/professional/verkooppunten